

Karta techniczna

Taśma dwustronna foliowa PP bezbarwna gr. 0,09mm (ultracienka)

COD ID: 1700

Dane techniczne

- **Grubość całkowita:** 0,09mm
- **Nośnik kleju:** Bezbarwna folia PP
- **Rodzaj kleju:** Kauczukowy
- **Przekładka (liner):** Żółty papier silikonowany
- **Odporność temp. (krótkotrwała):** od -20 do 70°C
- **Odporność temp. (długotrwała):** od -20 do 50°C
- **Minimalna temperatura aplikacji:** 10°C
- **Optymalna temperatura aplikacji:** 20°C
- **Pełna wytrzymałość połączenia:** Po 24 godzinach
- **Odporność na wilgoć:** Tak
- **Odporność na UV:** Nie

Adhezja*

- **Po 1 minucie:** 18 N/25mm
- **Po 1 godzinie:** 20 N/25mm
- **Po 24 godzinach:** 28 N/25mm

*Metoda badania FTM1 - parametr porównawczy dla temperatury 20°C określający siłę niezbędną do oderwania taśmy o szerokości 25mm, powlekanej klejem, pod kątem 180° z płytki ze stali nierdzewnej. Próba wykonywana po określonym czasie od aplikacji. Parametr ten nie jest równoznaczny z wytrzymałością taśmy na oderwanie czy ścinanie i nie może być wykorzystany w odniesieniu do innych materiałów lub powierzchni.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę mają charakter informacyjny. Ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków aplikacji oraz pracy, nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności połączenia. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do danych zastosowań przy konkretnych warunkach eksploatacji połączenia oraz za jego wykonanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe szkody lub straty, także w stosunku do osób trzecich.