

RF 3012

Bezbarwna taśma włókninowa



Bezbarwna taśma włókninowa do łączenia gładkich i średniej chropowatości materiałów o podobnej rozszerzalności temperaturowej. Uzyskane połączenia, są cienkie i sztywne o wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie. Zastosowany klej posiada podwyższoną odporność na promieniowanie UV oraz plastyfikatory przez co taśma nadaje się do łączenia pianek oraz gumy. Doskonale sprawdza się również w pracach introligatorskich a dzięki możliwości łatwego przerywania przyspiesza procesy montażowe jak i produkcyjne.

- do papierów i kartonów w tym lakierowanych i foliowanych
- bardzo łatwa w aplikacji przez możliwość przerywania
- odporna na działanie podwyższonej temperatury
- odporna na starzenie

Dane techniczne

- grubość całkowita 0,180 mm
- nośnik z włókniny wiskozowej
- klej akrylowy modyfikowany
- przekładka z żółtego papieru silikonowego
- odpor. temp. krótkotrwała od -40 do 140 °C
- odpor. temp. długotrwała od -20 do 110 °C
- minimalna temperatura do aplikacji 5 °C
- optymalna temperatura do aplikacji 22 °C
- pełna wytrzymałość połączenia po 24 h
- wysoka odporność na UV

Adhezja dla temperatury 20°C (N/25mm)

- po 1 min. 15
- po 1 h 20
- po 48 h 28

Rolka w nawoju 50 mb

Szerokości dostępne w standardzie: 6, 9, 12, 15, 19, 25 mm

Produkt możesz zamówić kontaktując się bezpośrednio z obsługą sprzedaży, która przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę cenową.

Inne szerokości w zakresie od 5 mm do 1200 mm dostępne na zamówienie. Szczegółowe informacje o dostępności udziela obsługa sprzedaży.

Produkt należy przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 22°C i wilgotności 50% w szczelnym opakowaniu foliowym tak aby otwór gilzy znajdował się prostopadle do powierzchni składowania. Wskazane jest okresowe odwracanie rolki o 180° w przypadku wydłużonego czasu składowania. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Brzegi rolki należy zabezpieczyć folią bądź papierem silikonowym dobrze przylegającym do krawędzi cięcia w celu uniknięcia wypływu kleju oraz zabrudzeń mogących powodować sklejenie się krawędzi taśmy. W optymalnych warunkach produkt może być przechowywany do 12 miesięcy od daty produkcji bez utraty właściwości klejących.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę mają charakter informacyjny. Ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków aplikacji oraz pracy, nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności połączenia. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do danych zastosowań przy konkretnych warunkach eksploatacji połączenia oraz za jego wykonanie.